

Kabelschutz aus PP

160 × 4,9 mm, DIN 16878


Kabelschutzrohre aus PP nach DIN 16878 mit glatter Innenfläche werden mit angeformter Steckmuffe System Vogelsang und werkseitig eingelegtem Vogelsang-Spezial-2-Phasen-Dichtring mit glatter Innenfläche oder innen gerieft oder auch in glatten Längen geliefert.

Sie gewährleisten höchste Betriebssicherheit, lange Lebensdauer, hohe Belastbarkeit, rationelle Lagerhaltung und Verlegetechnik.

Die Rohre sind durch die Steckmuffenverbindung System Vogelsang flexibel und montagefreundlich und nach ordnungsgemäßer Verlegung bis zu 0,5 bar druckdicht. Die Verlegebesonderheiten entnehmen Sie unserer Montageanleitung. Es ist möglich, dass eine statische Berechnung unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse (oder auch Gegebenheiten) erstellt werden muss.

DIN 16878 "Rohre und Formstücke aus Polypropylen (PP) für erdverlegte Kabelschutzrohrleitungen – Maße und technische Lieferbedingungen"

DIN 16876 "Rohre und Formstücke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) für erdverlegte Kabelschutzrohrleitungen – Anhang A (normativ) Formstücke für Stangenware"



Kennzeichnung

Standardbeschriftung

Kategorie

а	Herstellerzeichen / Bezeichnung	Vogelsang
b	Rohstoff	PP
С	Abmessung	160 x 4,9 mm
d	Norm	DIN 16878
е	Anwendungsbereich	KSR (Kabelschutzrohr)
f	Rohrstraßen-Nr.	R10
g	ggf. Eigentumskennung des Kunden	
h	Fertigungsdatum (Woche / Jahr)	01/22

Farbgebung

Standardfarbe schwarz, weitere Farben und Kennzeichnungen (Farbstreifen) auf Anfrage.

Anwendung

·Verlegen von Daten- und Telekommunikationskabeln.

Eigenschaften

Anforderungen Rohr

Prüfungen / Anforderungen	Einheit	DIN 16878	
Rohstoff	_	PP	
Rohrgewicht	kg/m	ca. 2,305	
Maßhaltigkeit	mm	d=160,0 - 160,5	
		s ₁ =4,9-5,2	
Oberflächenbeschaffenheit	_	glatte Innen- und Außen- flächen (Unebenheiten sind zulässig, solange sie die Maßvorgaben nicht über- bzw. unterschreiten)	
Ovalität	mm	max. 3,2	
Längenänderung nach Wärmebehandlung	%	max. 2,0	
Veränderung nach Wärme- behandlung	-	keine Risse, Blasen oder Aufblätterungen	

Anforderungen Rohrverbindung

Prüfungen / Anforderungen	Einheit	DIN 16876	
Druckdichtheit	min	(23±5)°C, 0,5 bar, min. 15	

Materialkennwerte

Prüfung am Werkstoff	Einheit	Materialien nach DIN 16878
MFR-Wert (230 / 2,16 kg) nach ISO 1133	g / 10 min	0,3 – 0,8
Dichte (20°C)	g/cm³	0,900 – 0,920
E-Modul nach ISO 527	N/mm²	>1000
Bruchdehnung nach DIN EN 638	%	>150

Weitere Informationen

Verpackung




Stange

Artikelliste

Artikel-Nr.	PP-Rohr	Verpackung Menge in m	Nettogewicht $/$ Einheit in kg
VK40510860	160 × 4,9 mm	234	ca. 2,305

Gesamtlänge Einzelrohr=6m. Sonderlängen und –ausführungen auf Anfrage

Zubehör



Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Für alle Maßtoleranzen gelten die einschlägigen Normen wie z.B. DIN 16874, DIN 8074. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignungen für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Bei o.g. Maßen und Gewichten handelt es sich um Richtwerte. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bei den gezeigten Abbildungen handelt es sich um Illustrationen und beispielhafte Darstellungen, die vom Original abweichen können.

Tel.: +49 2366 / 8008-0

Fax: +49 2366 / 8008-88